



**INSTITUTO DE CIENCIAS
DE LA CONSTRUCCIÓN
EDUARDO TORROJA**
C/ Serrano Galvache n. 4. 28033 Madrid (Spain)
Tel.: (34) 91 302 04 40 / Fax: (34) 91 302 07 00
direccion.ietcc@csic.es www.ietcc.csic.es



Evaluación Técnica Europea

ETE 15/0706
de 14/ 01/ 2016

Parte General

Organismo que publica este ETE y ha sido notificado según el Artículo 29 del Reglamento (EU) N° 305/2011

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc)

Nombre comercial del producto de construcción

IMPERMCOAT

Familia de productos a los cuales pertenece este producto de construcción

Sistema de impermeabilización de cubiertas aplicado en forma líquida basado en poliurea pura

Fabricante

GALEX DISTRIBUTION
19 Rue ALBERT SCHWEITZER –
KERVIDANOU 3 – 29300 Mellac - France

Planta(s) de fabricación

Plant 1.

Esta Evaluación Técnica Europea contiene

8 páginas incluyendo 1 Anejo el cual forma parte de esta evaluación.
Anejo 2. Contiene información confidencial y no es incluido en este ETE

Esta Evaluación Técnica Europea se publica conforme con el reglamento (EU) N° 305/2011, en base a

ETAG 005, edición 2004, empleado como Documento de Evaluación Europeo (EAD)

Traducciones de esta Evaluación Técnica Europea a otros idiomas deberá corresponder totalmente con el documento original publicado y será identificada como tal.

Comunicaciones de esta Evaluación Técnica Europea, incluyendo su transmisión por medios electrónicos, debe ser íntegra (excepto los anejos confidenciales, mencionados). Sin embargo, puede realizarse una reproducción parcial con el consentimiento escrito del IETcc. En este caso, una reproducción parcial debe estar designada como tal.

Esta Evaluación Técnica Europea podrá ser retirada por el IETcc, conforme a la información de la Comisión del artículo 25 párrafo 3 del Reglamento (EU) N° 305/2011.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA EUROPEA

1 Definición del sistema y uso previsto

El Sistema de impermeabilización de cubiertas aplicado en forma líquida (LARWK) "IMPERMCOAT" es diseñado e instalado conforme a la información técnica del sistema facilitada por el fabricante al IETcc. Los componentes descritos a continuación son fabricados por el fabricante o bien por un proveedor.

| Componentes | Nombre comercial | Consumo |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Imprimación sobre hormigón | IMPERPRIM 01 base poliuretano | $\geq 0.2 \text{ kg/m}^2$ |
| Imprimación sobre metal y PU | IMPERPRIM AQUA: epoxy base agua | $\geq 0.2 \text{ kg/m}^2$ |
| Membrana de impermeabilización | IMPERMCOAT | $\geq 1.5 \text{ kg/m}^2$ |
| Capa terminación: Protección UV | IMPERMPROT | $\geq 250 \text{ g/m}^2$ |
| Capa antideslizamiento | IMPERQUARTZ | 8 % peso mezclado con IMPERMPROT |

IMPERMCOAT está basado en poliurea pura 100% constituido por resinas de poliurea bi-componente, elastomérico no armado de aplicación "in situ"; el cual una vez polimerizado conforma un revestimiento elástico, formando una capa continua y totalmente adherida al soporte (hormigón, mortero, cerámica, metal, poliestireno extruído). El espesor mínimo del producto aplicado y seco debe ser de 1,4 mm.

2 Especificación del uso previsto conforme con la EAD aplicable

El uso previsto de este Sistema es la impermeabilización de cubiertas frente al agua, tanto en forma líquida como gaseosa. Este Sistema cumple con los Requisitos Esenciales nº 2 (Seguridad en caso de incendio), nº 3 (Higiene, salud y medio ambiente) y nº 4 (Seguridad de utilización), del Reglamento Europeo 305/11.

El sistema se compone de elementos no portantes. Este no contribuye directamente en la estabilidad de la cubierta sobre el que se instala, pero contribuye a su durabilidad al protegerle frente a los agentes naturales.

Este sistema puede utilizarse tanto en cubiertas nuevos como en rehabilitaciones. También puede emplearse en paramentos verticales (puntos singulares).

Los niveles de prestación de este Sistema recogidos en la Guía ETAG 005¹ Parte 1 y Parte 6 se incluyen en el anexo 1. La evaluación que se ha realizado para la concesión de este ETE se ha basado en una estimación de vida útil del Sistema de 25 años (W3). Las indicaciones dadas sobre la vida útil no pueden ser interpretadas como una garantía dada por el fabricante, deben sólo considerarse como un medio para la elección correcta del producto en relación con la vida útil estimada. "La vida útil estimada" significa que, cuando una evaluación ha seguido las disposiciones indicadas en las guías ETE, y cuando su vida útil ha finalizado, la vida útil real puede ser, en condiciones normales de uso, considerablemente mayor sin una mayor degradación que afecte a los Requisitos Esenciales.

Instalación. Este Kits se instala en situ. Es responsabilidad del fabricante garantizar que la información sobre el proyecto y la ejecución de este sistema se facilite adecuadamente a los interesados. Esta información puede facilitarse por medio de la reproducción de la parte específica de este ETE. Adicionalmente todos los datos referentes a la instalación deben indicarse claramente en el embalaje y/o en las hojas de instrucciones usando una o varias ilustraciones.

Diseño. La aptitud de uso previsto para este Sistema conforme a los niveles de prestación recogidos en el anexo. 1, es conforme con los requisitos nacionales españoles. En el MTD, el fabricante da información sobre el consumo del sistema. En todo caso, el espesor mínimo del sistema aplicado será $\geq 1,4$ mm.

Puesta en obra. De forma particular conviene destacar lo siguiente:

- La aplicación deber ser realizada por personal cualificado, y sólo podrán utilizarse aquellos componentes que correspondan al sistema indicado en el ETE,
- la supervisión del consumo, así como el control visual de que cada capa cubra totalmente la inmediata inferior, puede ser suficiente para garantizar su empleo.
- inspección de la superficie de la cubierta (limpieza y preparación) antes de la aplicación del sistema.
- Se aplica mediante máquinas de proyección en caliente con las siguientes condiciones: Presión: 150-200 bares, Temperatura del producto en depósito: 80° C, Temperatura del producto en manguera: 75° C.

Antes de la aplicación de IMPERMCOAT se recomienda leer la hoja de seguridad entregada por el fabricante.

Recomendaciones sobre mantenimiento y reparación. En aquellas cubiertas en las que se observen partes deterioradas, por levantamiento de la capa impermeabilizante, se procederá al saneando de la zona

¹ ETAG 005 "Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida", Diario oficial de la Comunidades Europeas N° C 212/02, 06.09.2002.

deteriorada eliminando toda la capa de impermeabilizante. A continuación se aplicará de nuevo el producto en la zona donde se ha eliminado, con la precaución de solapar las nuevas capas, al menos 15-20 cm, con las zonas no deterioradas. Información más detallada aparece recogida en el Dossier Técnico del Fabricante (MTD), depositado en el IETcc.

3 Prestaciones de los productos y referencias a los métodos usados en su evaluación

La identificación y evaluación de la aptitud de empleo del LARWK de acuerdo con los Requisitos Esenciales fueron realizadas según la edición 2004 de la Guía 005 del Evaluación Técnica Europea para Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicadas en forma líquida”, Parte 1: General y Parte 6: Condiciones específicas para sistemas basados en poliuretanos.

3.1 Características del LARWK

Seguridad en caso de incendio (BWR 2)

Propagación exterior del fuego. Clasificación Broof(t1) según UNE-EN 13501-5 para los soportes con clasificación de reacción al fuego A1-A2 y con pendientes <20°. Los soportes con clasificación de reacción al fuego que no sea A1-A2 su clasificación es NPd

Reacción al fuego. Euroclase E.

Higiene, salud y medio ambiente (BWR 3)

Resistencia a la difusión del vapor de agua (EN 1931). $\mu = 2279$

Ensayo de estanqueidad (EOTA TR-003). Estanco

Emisión de sustancias peligrosas. De acuerdo con la declaración del fabricante y teniendo en cuenta el TR 034 de la EOTA, el producto una vez aplicado, no contiene, ni libera sustancias peligrosas.

Adherencia del sistema (EOTA TR-4). Apto (>50 kPa)

Resistencia al punzonamiento dinámico (EOTA TR- 6). Nivel de resistencia: I₄

Resistencia al punzonamiento estático (EOTA TR-7).

| Soporte | Carga (N) | Nivel de resistencia |
|-----------------------|-----------|----------------------|
| Acero | 250 | L4 |
| Poliestireno extruído | 250 | L4 |

Resistencia al movimiento de fatiga (1000 ciclos) (EOTA TR-8). Apto

Resistencia a bajas temperaturas (-20°C) Punzonamiento dinámico, Nivel de resistencia: I₄

Resistencia a altas temperaturas. Punzonamiento estático

| Temperatura °C | Soporte | Carga (N) | Nivel de resistencia |
|----------------|-----------------------|-----------|----------------------|
| 60° | Acero | 250 | L4 |
| | Poliestireno extruído | 250 | L4 |
| 90° | Acero | 250 | L4 |
| | Poliestireno extruído | 250 | L4 |

Resistencia al calor (EOTA TR-11). Las muestras permanecen 200 días a una temperatura de 80°C.

| Propiedades | Valores |
|--|----------------|
| Ensayo de fatiga | Apto |
| Punzonamiento dinámico (-20°C) | I ₄ |
| Tracción (MPa) (inicial / envejecidas) (UNE-EN ISO 527-3) (tipo 2) | 23 / 17 |
| Alargamiento (%) (inicial / envejecidas) (UNE-EN ISO 527-3) | 315 / 326 |

Resistencia a la radiación UV (EOTA TR- 10). Las muestras permanecen durante 5.000 horas expuestas a radiación UV.

| Propiedades | Valores |
|--|-----------|
| Punzonamiento dinámico (-10°C) | I4 |
| Tracción (MPa) (UNE-EN ISO 527-3) / (Tipo 2) (inicial / envejecidas) | 23 / 17 |
| Alargamiento (%) (UNE-EN ISO 527-3) (inicial / envejecidas) | 315 / 372 |

Resistencia al agua caliente (EOTA TR-12). Punzonamiento estático. Las muestras permanecen durante 60 días para usos de carga P3 y 180 días para uso de carga P4, en contacto con agua a 60°C.

| Temperatura °C | Soporte | 60 D | | 180 D | |
|----------------|---------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | Carga (N) | Nivel resistencia | Carga (N) | Nivel resistencia |
| 60° | Acero | 250 | L4 | 250 | L4 |
| | XPS | 250 | L4 | 250 | L4 |
| 90° | Acero | 250 | L4 | 250 | L4 |
| | XPS | 250 | L4 | 150 | L2 |

Adherencia (hormigón). Apto (>50 kPa)

Resistencia a las raíces de plantas. (UNE-EN 13948). El sistema es resistente a la penetración de las raíces.

Seguridad de utilización (BWR 4)

Resbaladidad (ENV 12633:2003 Anejo A). El kit formado por IMPERPRIM 01 + IMPERMCOAT + IMPERMPROT + IMPERQUARTZ (8%), muestra un Rd= 50.. Según la EN 13893: NPD

Condiciones derivadas de la puesta en servicio

Efecto de las condiciones ambientales. El sistema muestra no muestras cambios significativos en sus propiedades de tracción- alargamiento y punzonamiento dinámico, cuando el sistema se aplicó y se curó a unas temperaturas de 5°C y 40°C (apto).

Efectos derivados de las juntas de trabajo. El ensayo de adherencia realizado sobre una lámina adherida a otra muestra una adherencia muy superior al valor mínimo exigido de 50 kPa (apto).

3.2 Características de los componentes

Las características de los constituyentes de este sistema presentan los siguientes valores, los cuales están dentro de las exigencias y tolerancias establecidas en el dossier técnico del fabricante (MTD).

IMPERMCOAT. Líquido impermeabilizante constituido por polietereaminas y prepolímero de isocianato, pigmentos minerales y aditivos (antiespumantes, biocidas, etc.). Las principales características de este líquido impermeabilizante son:

| Propiedades | Componente A | Componente B |
|---|--------------|--------------|
| Peso específico, (g/cm ³) (ISO 1675) | 1,11 ± 5% | 1,09 ± 5% |
| Extracto seco a 105°C, (% peso) (UNE-EN 1768) | 100 | 100 |
| Cenizas a 450°C, (% peso) (UNE-EN 1879) | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Viscosidad (cps), (S63, 30 rpm, 25°C) (UNE-EN ISO 2555) | 600 ± 50 | 650 ± 50 |

Imprimación IMPERPRIM 01 (base poliuretano, 100% solidos)

| Propiedades | Componente A | Componente B |
|---|--------------|--------------|
| Peso específico, (g/cm ³), (ISO 1675) | 1,19 ± 5% | 1,03 ± 5% |
| Extracto seco a 105°C, (% peso) (UNE-EN 1768) | 100 | 100 |
| Cenizas a 450°C, (% peso) (UNE-EN 1879) | 50 ± 5% | 20 ± 5% |
| Viscosidad (cps), (S63, 30 rpm, 25°C) (UNE-EN ISO 2555) | 450 ± 50 | 900 ± 50 |

Imprimación IMPERPRIM AQUA (epoxi base agua)

| Propiedades | Componente A | Componente B |
|---|--------------|--------------|
| Peso específico, (g/cm ³), (ISO 1675) | 1,00 ± 5% | 1,10 ± 5% |
| Extracto seco a 105°C, (% peso) (UNE-EN 1768) | 60 | 75 |
| Cenizas a 450°C, (% peso) (UNE-EN 1879) | 45 ± 5 | 25 ± 5 |
| Viscosidad (cps), (S63, 30 rpm, 25°C) (UNE-EN ISO 2555) | 1000 ± 50 | 80 ± 50 |

IMPERPROT. Protección superficial. Barniz de poliuretano alifático bi-componente.

| Propiedades | Componente A | Componente B |
|--|--------------|--------------|
| Peso específico (g/cm ³) (ISO 1675) | 1,34 ± 5% | 1,25 ± 5% |
| Extracto seco a 105°C (% peso) (UNE-EN 1768) | 60 | 75 |
| Cenizas a 450°C (% peso) (UNE-EN 1879) | 37 ± 3 | ≤ 1 |
| Viscosidad (cps) (S63, 30 rpm, 25°C) (UNE-EN ISO 2555) | 500 ± 10 | 600 ± 100 |

IMPERQUARTZ (8%)

| Propiedades | Valores |
|-------------------------------|-------------------------|
| Naturaleza | Poliamida |
| Forma | Partículas micronizadas |
| Peso (g/l) | ± 640 |
| Densidad (g/cm ³) | ±1,22 |
| Punto de fusión (°C) | 150 ~ 160 |
| Tamaño de partícula (µm) | 150 ~ 280 |

4 Evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (AVCP) del sistema aplicado, con referencia a su base legal

Sistema de Certificación de la Conformidad. La Comisión Europea de acuerdo a la decisión (98/599/EC de octubre de 1998, Diario oficial de la Comunidades Europeas N° L 287, 24.10.1998) sobre Procedimientos de Certificación de la Conformidad (Anexo III, cláusula 2 (ii) del Reglamento Europeo 305/2011) para Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicado en forma líquida ha establecido la siguiente para estos materiales

| Sistema | Uso específico | Nivel o clase | Sistema |
|------------|---|---------------|---------|
| IMPERMCOAT | Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicado en forma líquida | Cualquiera | 3 |

Conforme a esta decisión, se aplica el sistema 3 de Certificación de la Conformidad para su uso sujeto a regulaciones de propagación a un fuego exterior. Este sistema 3 establece *Tareas para el fabricante*: Control de producción en fábrica y *Tareas del Organismo notificado*: Ensayos iniciales de tipo del producto.

5 Detalles técnicos necesarios para la implementación del sistema AVCP, como se dispone en su EAD aplicable

Este ETE ha sido emitido sobre la base de la documentación/información técnica, depositada en el IETcc, la cual identifica el ETICS que ha sido evaluado y juzgado. Es responsabilidad del fabricante asegurar que todos aquellos que usan su sistema sean informados apropiadamente de las condiciones específicas recogidas en las secciones 1, 2, 4 y 5, incluyendo los anejos de este ETE. Cualquier cambio en la composición y/o en el proceso de fabricación de los componentes del sistema deberá notificarse al IETcc con la debida antelación. Este Instituto decidirá si estos cambios afectan al presente ETE y en consecuencia, si procede la realización de una evaluación complementaria y/o la modificación del presente ETE.

5.1. Tareas del Fabricante

Control de Producción en Fábrica. El fabricante ejercerá un control de producción interna de forma permanente incluyendo la ejecución de ensayos sobre muestras de acuerdo con el plan de control. Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante están documentados por escrito de forma sistemática en forma de procedimientos. Este control asegura que el producto es conforme con este ETE.

El fabricante deberá de utilizar exclusivamente las materias primas declaradas en la documentación técnica facilitada para este ETE. Éstas serán objeto de verificación por el fabricante antes de su aceptación.

El control de producción en fábrica deberá establecerse de acuerdo con el plan de control ⁽²⁾ que es parte de la documentación técnica de este ETE. Ha sido acordado entre el fabricante y el IETcc y ha sido establecido en el contexto del control de producción en fábrica facilitado al IETcc. Los resultados del control de fabricación son registrados y evaluados.

Otras tareas del fabricante. El fabricante deberá contratar la intervención de un Organismo acreditado para las tareas descritas en el apartado 4, en el ámbito de los LARWK, para la realización de las tareas establecidas en este apartado. Para este propósito, el plan de control mencionado deberá ser facilitado por el fabricante a los organismos involucrados.

Para los ensayos iniciales de tipo, los resultados de los ensayos realizados como parte de la evaluación para el ETE serán utilizados, a menos que haya cambios en la línea de producción o en las fábricas. En tales casos los ensayos iniciales de tipo necesarios deben ser acordados entre el IETcc.

El fabricante deberá realizar una declaración de Prestaciones, estableciendo que el producto es conforme con las disposiciones del presente ETE.

5.2 Tareas del organismo notificado. El organismo notificado realizará:

Ensayos iniciales de tipo del producto Los ensayos iniciales de tipo del producto, son los realizados por el IETcc para la concesión de este ETE y se corresponden con los recogidos en el capítulo 5 de la Guía de Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicadas en forma líquida (ETAG 005), parte 1 y 6. Los ensayos iniciales de tipo de este ETE han sido llevados a cabo por el IETcc sobre muestras de la producción actual, que reemplazarán a los ensayos iniciales de tipo llevados a cabo por el fabricante. El IETcc ha evaluado los resultados de estos ensayos de acuerdo al capítulo 6 de la Guía, como parte del procedimiento de emisión de este ETE.

Publicado en Madrid, a 14 de Enero de 2016

Por



Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
c/ Serrano Galvache 4. 28033 Madrid (Spain).
director.ietcc@csic.es www.ietcc.csic.es



En representación del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja

Marta Castellote Armero
Directora

⁽²⁾ El plan de control es una parte confidencial de la información facilitada al IETcc para este Documento de Idoneidad Técnica y se encuentra, en lo que sea relevante, a disposición de los organismos de inspección involucrados en la Certificación de Conformidad.

Anejo 1.

Características del Sistema "IMPERMCOAT"

| | |
|--|--------------------|
| Espesor mínimo | 1,4 mm |
| Determinación de la transmisión al vapor de agua | $\mu \approx 2279$ |
| Adherencia del sistema | > 50 kPa |
| Resistencia a las raíces | Resistente |
| Substancias peligrosas | No contiene |
| Coefficiente de resbalamiento. | Rd=50 |

Niveles de prestación de acuerdo al uso previsto

| | |
|---------------------------------|---|
| Comportamiento a fuego exterior | Broof (t1) para cubiertas con pendiente < 20° y soportes A1-A2// NPD: para soportes no A1-A2 |
| Reacción al fuego | E |
| Vida útil | W3 |
| Zona climática | S (Severa) |
| Carga de uso | P4:TH2 // P3:TH4 |
| Pendiente de cubierta | S1 – S4 |
| Temperatura superficial mínima | TL3 (- 20 °C) |
| Temperatura superficial máxima | TH4-TH2 |